



『F1 防水防蟲系列產品— 合板 / 角材』

永新 F1 防水防蟲合板

板面標示資訊



產品規格 (厚度 × 寬度 × 長度)

- 12mm x 915mm x 1830mm (3x6)
- 9mm x 1220mm x 2440mm (4x8)
- 12mm x 1220mm x 2440mm (4x8)
- 15mm x 1220mm x 2440mm (4x8)
- 18mm x 1220mm x 2440mm (4x8)

小提醒：松木面板會有藍斑是正常現象，若須完全無藍斑的面板，需另行洽購。

永新 F1 防水防蟲角材

板面標示資訊



產品規格 (厚度 × 寬度 × 長度)

- 27mm x 33mm x 2430mm (8 尺)
- 27mm x 51mm x 2430mm (8 尺)
- 27mm x 57mm x 2430mm (8 尺)
- 27mm x 33mm x 3645mm (12 尺)
- 27mm x 51mm x 3645mm (12 尺)
- 27mm x 57mm x 3645mm (12 尺)

低調樸實的松木紋路，無論採用原色或上漆染色
佐以黑色石材或鐵件的運用，都能營造出溫潤又時尚的質感

『其他合板系列 產品資訊』



板面標示資訊	產品特色	產品規格 (厚度 x 寬度 x 長度)
	* 松木面板	12mmx 915mmx1830mm (3x6)
	* 甲醛釋放量：F1	9mm x 1220mmx2440mm (4x8)
	* 膠合力：T1 (一類)	12mmx1220mmx2440mm (4x8)
	* 不用擔心粉蠹蟲	15mmx1220mmx2440mm (4x8)
	* 符合綠建材規範	18mmx1220mmx2440mm (4x8)
	* 柳雜面板	12mmx 915mmx1830mm (3x6)
	* 甲醛釋放量：F3	15mmx 915mmx1830mm (3x6)
	* 膠合力：T1 (一類)	18mmx 915mmx1830mm (3x6)
	* 不用擔心粉蠹蟲	12mmx1220mmx2440mm (4x8)
	* 可運用於混凝土建築施工	15mmx1220mmx2440mm (4x8)
	* 可用於地板鋪底	18mmx1220mmx2440mm (4x8)

備註：全產品符合 CNS1349 & CNS8057 甲醛與膠合力規範。

『其他角材系列 產品資訊』



板面標示資訊	產品特色	產品規格 (厚度 x 寬度 x 長度)
	* 甲醛釋放量：F1	27mmx33mmx2430mm (8 尺)
	* 膠合力：T1 (一類)	27mmx51mmx2430mm (8 尺)
	* 可額外耐燃加工處理	27mmx57mmx2430mm (8 尺)
	* 不用擔心粉蠹蟲	27mmx33mmx3645mm (12 尺)
	* 符合綠建材規範	27mmx51mmx3645mm (12 尺)
		27mmx33mmx2430mm (8 尺)
	* 甲醛釋放量：F3	27mmx51mmx2430mm (8 尺)
	* 膠合力：T2 (二類)	27mmx57mmx2430mm (8 尺)
	* 不用擔心粉蠹蟲	27mmx33mmx3645mm (12 尺)
		27mmx51mmx3645mm (12 尺)
		27mmx57mmx3645mm (12 尺)
		33mmx27mmx2430mm (門料規格)
		59mmx 17mmx2430mm (門料規格)

備註：全產品符合 CNS11818 甲醛與膠合力規範。



‘Q&A’

Q 永新 LVL 木芯板或永新合板，可以貼上 PVC 皮板、PP 皮板或實木皮嗎？

可以的，您可以跟永新指定的品牌色板廠商指定購買。亦可由木作職人現場使用實木皮板施作貼合。歡迎洽詢～

Q 永新 LVL 木芯板或合板，松木面板的紋路可以直接應用來當表面材嗎？

松木自紐西蘭從砍伐到運至台灣，直至生產成板材的時間，往往超過 60 天，故松木將產生局部藍變的自然現象。

故當您選購時，需特別指定要直接當表面材使用的規格。料行就會幫您特別訂購無藍斑產品，但價格會較高一些。

Q 木作櫃會比系統櫃好嗎？

每一項材料都有自己的優點，要選用哪一種材料，還是以業主的主要需求為主。永新 LVL 木芯板提供給您想要耐用又健康的新選擇。

Q 永新 LVL 木芯板使用久了，會因台灣氣候潮濕，而膨脹變形嗎？

傳統木芯板的好處就是適合使用於海島型氣候的台灣，即使濕氣很重，變形率也很低。永新 LVL 木芯板，由於搭載著 LVL 作成的芯材，結構相當於實木，更無膨脹變形的疑慮。


Q 為何永新系列產品中，沒有薄板 [2.7mm~5mm] 的選項呢？我想選用無蟲合板怎麼辦？

紐西蘭松木由於是永續種植的人造林，平均 26~28 年就砍伐運用，故質地較軟，應用在較薄的合板不易有平整的表現。

若您仍須選用無蟲合板，建議可以跟料行洽詢有經過防蟲處理或無原生蟲害的薄板。

Q 松木合板是否比傳統的柳桉合板還不耐用呢？

松木合板在近年追求綠色環保的前提下，已愈來愈多國家使用。它的特性跟傳統柳桉合板不同，因為樹齡較輕且板材裡有天然木節，相對容易有些微的曲翹，但不會影響產品的表現與耐用度。



Q 購買永新 F1 防水防蟲產品，有提供防蟲保固嗎？

居家裝修的過程中會使用到多種的複合木製材料，而且使用的環境中亦有不同的變數，不宜由單一材料進行防蟲保固。故元鴻公司僅能提供出廠證明，保證實實在在依據 CNS 規範劑量進行「防蟲處理」。

【小提醒】

防蟲藥劑添加與否除了要求賣方提示測試報告外，最好的方式就是購買時，請廠商提出出廠證明，證明確實依照產品所對應的 CNS 標準添加藥劑。

Q 永新防蟲系列 是指「防粉蠹蟲」嗎？

永新全系列產品都是使用松木，不會有原生粉蠹蟲的困擾，添加防蟲藥劑是為了多一層保障。

CNS11818(單板層積材)及 CNS1349(普通合板)國家標準中所規定的防蟲處理方式，係以能有效抵抗白蟻進行藥劑添加量的設定規範。永新防蟲系列產品符合 CNS 的防蟲處理標準，在 K2 環境下能有效減少白蟻所造成的結構損害(但還是會有蟻痕喔)。

若居家有發現白蟻蹤跡，建議還是盡快找專業的除蟲公司進行整體的防治作業為宜。

Q 防蟲處理所使用的藥劑對人體有害嗎？有效期限是多久呢？

依據 Lonza Wood protection 防蟲藥劑供應商表示，使用的賽滅寧藥劑僅可能有極微量的藥劑於板材表面，且藥劑成分中所含有的擬除蟲菊酯對昆蟲類毒性高，但對哺乳類、鳥類來說是低毒性，因而碰觸過後僅需洗手即可。

也因為防蟲藥劑係包裹在膠合層中，故 5 年內都還是能保有一定的防蟲效果。惟若使用環境危害分級高於 K2 以上，將無法達到預期效果。

Q F1 防水是指整片板材都不怕水嗎？室內裝修用的板材為何需要防水？

永新系列產品中所謂的 F1 防水防蟲或 F3 防水，其實是指板材的膠合力強度。

室內裝修建材雖然不需要如此高的膠合強度，但通常為了達到 F1 甲醛釋放量或增加防蟲效果，在膠合劑裡的添加物會讓板材因為酸鹼值的變化而降低膠合強度。故本公司選用較高成本的美耐敏防水膠，確保板材的耐用度。



如何購買 永新 F1 防水防蟲木芯板？

素面板

可直接與各大建材行洽詢
(指名購買 永新三合一木芯板)

木作系統板 (PVC 板、PP 板)

STEP 1

在各家型錄中選擇您喜歡的花色 (詳第 28 頁所列的配合廠商)

STEP 2

協同木作職人計算您的需求量

STEP 3

由建材行協助下單訂作，正常交期約 7 個工作天
(好的產品是值得等待的，感謝您的耐心！)

STEP 4

派人於案場收貨

STEP 5

開始 F1 超低甲醛 + 無蟲害的健康防蟲板新體驗

貼心小提醒：基礎材也可以指定使用「永新 F1 防水防蟲合板 9mm~18mm」

照片提供：宏全合板